

Richtlijn werkdruk/barstdruk factor
volgens ISO 7751:2016

Nr.	Type slang (richtwaarden)	Ratio van bewezen druk ter calculatie van de werkdruk	Ratio van minimum barstdruk ter calculatie voor werkdruk
1	Water slang, werkdruk max. 1 Mpa	1,5	3,0
2	Slang voor andere vloeistoffen, vaste materialen gesuspendeerd in vloeistoffen of lucht, en water slang, werkdruk hoger dan 1 Mpa	2,0	4,0
3	Slang voor perslucht en andere gassen	2,0	4,0
4	Slang voor vloeibare media die overgaan in gas (damp) wanneer blootgesteld aan een lagere druk, of worden vrijgegeven aan de atmosfeer	2,5	5,0
5	Stoom slang	5,0	10,0
6	Jetting slang	1,5	2,5
7	Slang voor verplaatsen van cement, beton, gips and voegenmortel	1,5	2,0